



8017 KaleSilikon Plus

Описание

100% герметизирующий и заполняющий силикон, не содержащий растворителей, специально разработанный для душевых кабин, монтажа душевых поддонов, обеспечивающий отличную адгезию к поверхностям, устойчивость к потускнению.

Области применения

- Места соединений умывальников, ванн, туалетов, душевых кабин, душевых поддонов, столешниц,
- Заполнение и герметизация швов керамики, подвергающейся воздействию воды,
- Применяется для заполнения и герметизации зазоров между душевой кабиной, ванной и плиткой при изготовлении и сборке душевой кабины.

Характеристики

- 100% силикон, без растворителей.
- Быстро затвердевает.
- Не темнеет.
- Не дает усадки, не теряет объема.
- Имеет чистый и яркий вид.
- Не теряет своих качеств при низких и высоких температурах, устойчив к старению.
- Не трескается и не портится.
- Устойчив к воздействию моющих, чистящих средств и химикатов.
- Имеет систему отверждения ацетоксигруппой.

Подготовка основания

- Тщательно очистите стыки от остатков, препятствующих сцеплению. Основание должно быть чистым, без масла и пыли.
- Рекомендуется заклеить обе стороны заполняемых швов лентой, чтобы продукт не загрязнил материал покрытия во время нанесения.

Инструкция по применению

- Наконечник картриджа необходимо срезать под углом 45° в соответствии с шириной наносимой поверхности.
- Герметик следует применять, вставив его в пистолет для картриджа.
- Чтобы обеспечить достаточный контакт с поверхностью, в течение 5 минут после нанесения, герметик следует разгладить, придавливая силиконовым шпателем. Этот процесс улучшит адгезию силикона и обеспечит получение хорошего внешнего вида заполнителя.
- Затем, следует удалить малярные ленты и очистить незатвердевший герметик с инструментов и поверхности. Затвердевший силиконовый герметик можно чистить механическим способом.
- Следует не допускать прямого контакта с водой в течение 24 часов после нанесения.

Уход и рекомендации после нанесения

- Не допускается перекрашивание.
- Не допускается использование в аквариумах.
- Поскольку во время отверждения образуется уксусная кислота, герметик не следует использовать для чувствительных металлов, таких как медь, латунь, свинец и зеркала.
- В случае длительного воздействия прямых солнечных лучей герметик может пожелтеть.
- Не рекомендуется использовать на пористых поверхностях, таких как мрамор, натуральный камень, бетон и т.п.
- Долгое вдыхание паров уксусной кислоты, выделяющихся при отверждении, может нанести вред дыхательной системе. Поэтому следует использовать его в хорошо проветриваемом помещении. Следует избегать длительного контакта с неотвердевшим силиконом.
- Для получения информации смотрите паспорт безопасности.



8017 KaleSilikon Plus

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Вид	Бесцветный и белый силиконовый герметик
Плотность	1.02±0.03 гр/см ³
Срок годности	В нераскрытой упаковке в сухом месте 18 месяцев.

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+40°C)
Срок образования корки	мин. 7-13 минут
Срок высыхания (отверждения)	мин. 3 мм/день

Информация о рабочих характеристиках

Твердость по Шору А (DIN 53505)	24-30 (через 28 дней)
Изменение объема (%) (ISO 10563)	≤ 5
Прочность на разрыв (ISO 8339)	≥ 0.4 Н/мм ²
Удлинение при разрыве (ASTM D412)	≥ 250%
Упругое восстановление (ISO 7389)	Приблизительно 100%
Провисание (ISO 7390)	0 мм
Термостойкость	(-50°C) - (+200°C)

Расход

Ширина шва	6 мм	9 мм	12 мм
Глубина шва	6 мм	6 мм	6 мм
Отдача /310 мл	8 метров	6 метров	4 метра

Хранение

- Хранить в чистом, сухом и защищенном от влаги месте при температуре от +5°C до +35°C, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей.
- Защищать от воды, мороза и неблагоприятных погодных условий.
- Допускается складирование коробок максимум в три яруса.
- Срок хранения не более 18 месяцев при соблюдении вышеуказанных условий хранения.

Упаковка

- 310 мл картридж – 24 штук/коробка