Neotex

Технические характеристики

Класс нагрузки	ГОСТ 58898-2020	22
Общая толщина, мм	ГОСТ 11529-2016	2.50
Толщина защитного слоя, мм	ГОСТ 11529-2016	0.20
Общий вес, кг/м²	ГОСТ 11529-2016	1.70
Доступные ширины*, м	ГОСТ 11529-2016	2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4
Стандартная намотка, м	ГОСТ 11529-2016	30
Класс пожарной опасности		КМ5
Группа распространения пламени	ГОСТ Р 51032-97	РП3
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402-96	В3
Коэффициент дымообразования	ГОСТ 12.1.044-89	Д3
Показатель токсичности	ГОСТ 12.1.044-89	Т2
Качество воздуха в помещении	СЭЗ	Низкий уровень ЛОС
Шумоизоляция, дБ	EN ISO 4918	16
Сопротивление скольжению, R	DIN 51130	R9
Остаточная деформация, мм	ГОСТ 11159	≤0.45 мм
Теплоизоляция, м²К/Вт	EN ISO 12664	0.0100
Теплопроводность, Вт/мК	EN ISO 10456	0,25 Вт/мК
Срок службы (лет)**	ТУ производителя	15

* - На избранные артикулы коллекций, актуальные ширины уточняйте у менеджеров IVC.

** - Указанный срок службы действителен при соблюдении соответствия покрытия классу помещений и выполнении требований инструкции по подготовке основания, укладке и уходу.

ivc home ЛИНОЛЕУМ